

**СТЕПЕНЬ БЛЕСКА:**

Матовая

- Фактурное покрытие скрывает мелкие дефекты поверхности
- Высокая кроющая способность
- Однородность текстуры рельефного покрытия
- Эффект оптического выравнивания

LINNIMAX FAKTURFARBE

ЛИННИМАКС ФАКТУРФАРБЕ

PRAKTISCH

Водно-дисперсионная наполненная краска LINNIMAX Fakturfarbe с размером зерна наполнителя до 1 мм. Для больших площадей и объектов. Комфортно наносится и имеет экономичный расход.

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Офисные здания, холлы, стены лестничных маршей, пищевые и производственные предприятия, жилые и хозяйственные помещения и т.д.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ**

Состав	Дисперсия акрилового сополимера, вода, минеральные наполнители и пигмент, аддитивы. Согласно европейским нормам и ГОСТ 33290-2015 содержание летучих органических соединений (ЛОС) в продуктах данной категории не должно превышать 75 г/л. Данный продукт содержит менее 30 г/л ЛОС.
Размер зерна наполнителя	До 1 мм.
Расход	Около 800-1000 г/м ² . на один слой на гладкой поверхности с нормальной впитывающей способностью. На шероховатых поверхностях расход увеличивается. Точный расход определяется пробным нанесением.
Условия применения	Не использовать материал, когда температура окружающей среды, подложки или краски ниже +5°C или выше +30°C.
Сушка / время сушки	При температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65% второй слой можно наносить через 4 часа. При более низкой температуре, а также при более высокой влажности воздуха продолжительность сушки возрастает. При более высокой температуре и меньшей влажности воздуха это время сокращается. Следует не допускать резкого высыхания поверхности.

Хранение	В упакованном виде в закрытых складских помещениях, в прохладном месте, но не ниже +5°C.
Срок годности	24 месяца с даты производства.
Упаковка	База 1 (белая краска): 25 кг.



ЦВЕТ, КОЛЕРОВКА

Белый (может применяться без колерования).

Продукт предназначен для компьютерной колеровки в системе LINNIMAX. Чтобы исключить возможную ошибку при колеровке, перед применением необходимо проверить точность цветового тона. На соприкасающиеся поверхности необходимо наносить материал из одной партии. Чтобы получить покрытие с равномерным цветовым тоном, подложка должна обладать равномерной впитывающей способностью.



ПРИМЕНЕНИЕ

Подходящие подложки:

Подложки должны быть чистыми, сухими, без разделяющих веществ, снижающих адгезию.

Подготовка подложки:

ПОРЯДОК ПОДБОРА ГРУНТОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ		
Тип обрабатываемой поверхности	Материал	Примечания
Сильно впитывающие или пылящие подложки, а также гипсовые шпатлевки	LINNIMAX Tiefgrund	Возможные методы грунтования: кистью – втирать материал в подложку до полного насыщения. Он должен весь проникнуть в подложку, чтобы «не остеклить» покрытие. Для сильно впитывающих подложек используйте метод "мокрое по мокрому".
Цементно-известковая и цементная штукатурка / шпатлевка	LINNIMAX Tiefgrund, LINNIMAX Konzentrat Grund	Стабильная штукатурка с нормальной и равномерной впитывающей способностью не требует предварительной обработки. Грунтованию подлежат пористые, сильно и/или неравномерно впитывающие, а также мелящие поверхности. Новые цемент- и известь содержащие основания не окрашивать ранее 2-х недель после завершения штукатурных работ. При пониженной температуре и повышенной влажности технологический перерыв следует увеличивать.
Гипсовая и гипсовоизвестковая штукатурка / шпатлевка	LINNIMAX Tiefgrund	Спеченные поверхности должны быть отшлифованы, а шлифовальная пыль удалена.
Полимерная (дисперсионная) штукатурка	Не требуется	

ПОРЯДОК ПОДБОРА ГРУНТОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ		
Тип обрабатываемой поверхности	Материал	Примечания
Полимерная (дисперсионная) шпатлевка	LINNIMAX Tiefgrund, LINNIMAX Konzentrat Grund	
Бетон	LINNIMAX Tiefgrund	Новые, чистые, слабо и равномерно впитывающие поверхности могут окрашиваться без грунтовки.
Стабильные лакокрасочные покрытия	Не требуется	Матовые, слабо впитывающие основания окрашивать без предварительной подготовки. Глянцевые поверхности и эмалевые покрытия должны быть зашлифованы до матового состояния. При необходимости шпатлевания поверхности следует выполнять предварительную обработку основания усиливающим сцепление пигментированным грунтовочным составом LINNIMAX Putzgrund 620.
Старые лакокрасочные и штукатурные покрытия с плохой несущей способности	LINNIMAX Tiefgrund, LINNIMAX Konzentrat Grund	Удалить нестабильные фрагменты старых окрасочных и эмалевых покрытий, штукатурки без несущей способности. Загрунтовать впитывающие участки поверхности проникающими и укрепляющими составами до насыщения. Слабо впитывающие участки поверхности следует грунтовать усиливающей сцепление пигментированной грунтовкой LINNIMAX Putzgrund 620 последующим штукатуркой и/или шпатлеванием ремонтируемых участков.
Гипсокартонные плиты	LINNIMAX Tiefgrund, LINNIMAX Konzentrat Grund	Зашпатлевать в 1-2 слоя пригодными шпатлевочными составами, например, LINNIMAX Akkord-Spachtel Airless, зашлифовать поверхность и загрунтовать проникающими и укрепляющими составами до насыщения.
Облицовочная кладка из силикатного или керамического кирпича	Не требуется	
Покрытия, выполненные клеевой краской либо побелкой	LINNIMAX Tiefgrund	Тщательно смыть остатки старой краски до основания и просушить поверхность. Загрунтовать.
Неокрашенные грубоволокнистые, рельефные или тиснёные бумажные обои	Не требуется	

ПОРЯДОК ПОДБОРА ГРУНТОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ		
Тип обрабатываемой поверхности	Материал	Примечания
Поверхности с никотиновыми, водными пятнами и пятнами копоти и жира	Не требуется	Никотиновые загрязнения, а также пятна копоти и жира смыть водой с добавлением растворяющих жир бытовых чистящих средств и оставить до полного высыхания. Высохшие водяные пятна почистить сухой щёткой. Нанести изолирующий грунтовочный слой, например водно-дисперсионным матовым эмалевым покрытием с высокой кроющей способностью. Далее окрашивать изолирующее покрытие без дополнительного грунтования.
Поверхности с дефектами (трещинами, раковинами и т. п.)	См. соответствующее основание в таблице	После предварительной грунтовочной подготовки отремонтировать малые повреждения поверхности шпатлевкой LINNIMAX Akkord-Spachtel Airless в соответствии с технической информацией данного продукта.

Метод нанесения:

Наносится кистью, валиком или механизированным способом.

Ручным способом рекомендовано нанесение мольтопреновым или шпаклевочным валиком в 1 слой с средним расходом 1000 гр/м².

Механизированным способом краску рекомендовано наносить воздушным распылением:

- Давление: 2-3 бар
- Форсунка: 4 мм

При нанесении в 2 слоя:

- Первый слой: LINNIMAX Fakturfarbe без разбавления.
- Второй слой: LINNIMAX Fakturfarbe без разбавления.

Чистка инструментов:

После применения промыть водой с мылом.

**ЗАМЕЧАНИЕ**

Во избежание образования заметных стыков отдельных участков окрашенной поверхности наносить методом «мокрое по мокрому» за один проход. Окончательную механическую прочность покрытие набирает в течение 3-4 недель, до этого момента с поверхностью нужно обращаться бережно. Если ремонтные работы не завершены, то ранее окрашенную поверхность необходимо укрывать защитной пленкой от пыли, грязи, брызг и пр. загрязнений.

Рекомендовано нанесение мольтопреновым и шпаклевочным валиком в 1 слой, с расходом около 1000 гр/м². Нанесение нитяным валиком рекомендуется в 2 слоя, с расходом 1100 гр/м². При механизированном нанесении распылять на окрашенную поверхность мелкой каплей.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ****Описание опасности / Меры предосторожности:**

Хранить в местах недоступных для детей. Работы производить при достаточной вентиляции. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем. При контакте с кожей или глазами тщательно промыть их водой. При нанесении распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля. Обладает раздражающим действием на слизистые оболочки дыхательных путей и кожу. Вредно при проглатывании и вдыхании паров. При попадании на кожу у лиц с повышенной индивидуальной чувствительностью возможна аллергическая реакция. Материал пожаровзрывобезопасен вследствие отсутствия в его составе органических растворителей.

Утилизация:

Во вторичную переработку сдавать только пустую тару. Жидкие остатки материала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, высохшие остатки материала могут быть утилизированы как высохшие краски или как бытовой мусор.

Техническая консультация:

В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.

Транслитерация:

Fakturfarbe - Фактурфарбе

Tiefgrund – Тифгрунт

Konzentrat Grund - Концентрат Грунт

Putzgrund 620 – Путцгрунт 620

Akkord-Spachtel Airless – Аккорд-Шпатель Эйрлесс

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ**

Произведено по заказу и под контролем ООО «ЛИННИМАКС РУС»:

125493, Россия, г. Москва, ул. Авангардная, д. 3, пом. 2, офис 304, тел.: 8 800 600 58 34

Изготовитель ООО «Диском»: 224704, Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В, вблизи деревни Шебрин.

Тел.: +375 162 301370; Internet: www.caparol.by; e-mail: info@caparol.by

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тел.: +7 495 660 08 49

e-mail: info@linnimax.ru

www.linnimax.ru

Офис: 141006, Россия,

Мытищи, ул. Воронина, 5с1